

18-055 PRIMÁRIO/SUBCAPA SINTÉTICO MADEIRA

- Boa capacidade de enchimento
- Boa aderência
- Boa lixabilidade
- Bom espalhamento

1 DESCRIÇÃO

Produto com funções de primário e/ou subcapa para aplicação em superfícies de madeira, no interior e no exterior.

2 USOS TÍPICOS

Utilizado em pinturas de raiz ou repinturas. No caso de madeiras novas, se aplicado em duas demãos, poderá substituir o esquema tradicional de primário e subcapa. No caso de madeiras já pintadas e com esquemas envelhecidos (depois de convenientemente preparados) este produto pode ser aplicado em apenas uma demão como subcapa. Deve ser pintado com esmaltes alquídicos convencionais.

3 CARACTERÍSTICAS

Acabamento:	Mate
Cor:	Branco
Substrato:	Madeira
Rendimento prático:	7 a 8m ² /L por demão (Dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação)
Processo de aplicação:	Trincha, rolo de pelo curto ou pistola
Tempo secagem: (a 20 °C e 60 % de humidade relativa)	Superficial – 2 a 3 horas Sobrepintura – ca 24 horas
COV (Compostos Orgânicos Voláteis):	Valor limite da UE para este produto (Cat. A/g): 350 g/L Este produto contém no máx. 343 g/L COV (O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.)
Estabilidade em armazém:	2 anos quando armazenada nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C

4 DADOS DE APLICAÇÃO

4.1 PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Madeiras novas – Preparar a madeira de modo que esta se apresente isenta de poeiras, gorduras e outros contaminantes. Lixar a madeira no sentido das fibras com lixa de papel grão médio.

Madeiras anteriormente pintadas – Se a pintura se encontrar em bom estado, lixar e efectuar uma limpeza cuidadosa com o Diluente Sintético para remover gorduras ou produtos de manutenção anteriormente empregues. Se a pintura não se encontrar em bom estado, removê-la por raspagem cuidadosa da madeira ou por meio de pistola de calor.

4.2 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura ambiente:	Superior a 5 °C
Humidade relativa:	Inferior a 75 %
Humidade do suporte	Entre 8 e 12 %
Temperatura do suporte:	2 a 3 °C acima do ponto de orvalho. Não aplicar sobre suportes muito quentes por exposição ao sol.

4.3 CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Preparação do produto:	Agitar até homogeneização completa
Diluição:	Produto pronto a aplicar
Aplicação:	Madeiras novas - aplicar duas demãos de Primário/Subcapa Sintético Madeira, lixando ligeiramente entre as mesmas. Madeiras anteriormente pintadas - aplicar apenas uma demão de Primário/Subcapa Sintético Madeira. Como acabamento aplicar duas a três demãos de um esmalte alquídico convencional de acordo com respectivo boletim técnico.

18-055 PRIMÁRIO/SUBCAPA SINTÉTICO MADEIRA**5 SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE**

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças. Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho. Para mais informações a leitura **do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA** do produto são fundamentais.