



POLIDEVA V-45

Última Revisión: Septiembre 2010

Página 1 de 2

Ficha Técnica

Descripción

POLIDEVA V-45 es un barniz de poliuretano brillante monocomponente, **de uso industrial**, adecuado para el barnizado de superficies de madera.

Propiedades

POLIDEVA V-45 destaca principalmente por su buena brochabilidad y por su excelente elasticidad y resistencia a la abrasión .

Características

Viscosidad
Sólidos
Densidad
Brillo

16 – 18 sg Copa FordNº4 A 20°C
Materia Seca 42 - 44 %
1,01 – 1,03 g/cm³
100º +/- 2,5

Aplicaciones

Sobre todo tipo de parquet ó tarimas
Aplicar a brocha

Modo de empleo

La superficie a barnizar debe estar correctamente lijada, seca y libre de ceras y otros productos grasos.

Para obtener el máximo resultado del producto y evitar problemas de aplicación la temperatura a la hora de aplicar debe ser entre 15°C y 25°C y la humedad relativa 60%.

Una vez seca la última mano de **POLIDEVA V-45** puede habitarse la vivienda, teniendo cuidado de no colocar alfombras u otro revestimiento y de no someter a uso intensivo el suelo durante los próximos 8 - 10 días, tiempo en el que el barniz desarrolla todas sus propiedades de dureza.

No barnizar con temperaturas inferiores a 10°C y humedad superior al 75%.

Tiempo de secado

Seco para pisar

24 horas a 20°C

Gramaje

100 - 140 gr/m²

Mantenimiento

Para limpiar usar DEVALIM y para abrillantar BRINATUR.



Quide



Recomendaciones

En Procurar aireación suficiente.
Usar indumentaria y guantes (de PVC o goma) adecuados y protección para los ojos/cara. En puestos de trabajo no suficientemente ventilados se recomienda mascarilla de aire fresco o filtro de combinación A2-P2 para trabajos breves.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO INGERIR.

Después de contacto con los ojos, lávenlos cuidadosa y minuciosamente con agua. Acúdase a un oculista.

Después de contacto con la piel lávese con agua y jabón.

En caso de irritación de las vías respiratorias o en caso de ingestión consúltese con un médico.

AGÍTESE ANTES DE USAR

Fecha máxima de almacenamiento en el envase original cerrado: 12 meses.

Observaciones

Este producto NO CUMPLE con la Directiva 2004/42/CE (RD.227/2006), relativa a la limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos. ES EXCLUSIVAMENTE PARA USO INDUSTRIAL.

NOTA:

Los datos comprendidos en esta ficha, han sido tomados a 20° C. de temperatura y a 65% de humedad relativa. La información en ella contenida, corresponde a nuestras experiencias y se ofrece únicamente a título orientativo, no haciéndonos responsables del resultado final de la aplicación del producto, pero sí, de los datos y constancia de las características fisico-químicas que constan en ella..