

Descrição

A massa **RedCril** é um produto decorativo para aplicação em sistemas de isolamento térmico de espessura média e rugosa, baseado numa dispersão aquosa de resinas acrílicas, pigmentos e extenders apropriados.

Campo de Utilização

Revestimento decorativo para aplicação em sistemas de isolamento térmico ou para aplicação em rebocos. A alta espessura do filme e o seu acabamento granulado disfarçam pequenas imperfeições do substrato.

Pode ser aplicado tanto no interior como no exterior, sobre qualquer tipo de substrato como: betão, cimento, tijolo, reboco ou placas de gesso (interior).

Preparação das Superfícies Recomendada

Quando aplicado sobre a argamassa do sistema de isolamento térmico recomendamos primeiro a aplicação do **Primário AquaRed**.

Noutro tipo de substrato, betão, cimento, tijolo, reboco ou placas de gesso, as superfícies devem estar em bom estado de conservação, isentas de restos de tintas anteriores, poeiras, gorduras, produtos de decomposição causados pela intempérie e de produtos da reacção de endurecimento das argamassas (hidróxido de cálcio). Recomendamos também a aplicação do **Primário AquaRed**.

Processo de Aplicação

Homogeneizar bem o produto antes de aplicar. Espalhar a massa de baixo para cima com uma talocha, apertando o produto de forma a distribuir uniformemente a camada. Executar diversos movimentos no sentido horizontal, vertical e circular de forma a obter a textura decorativa desejada. Proceder à limpeza frequente da talocha com água.

Espessura recomendada por demão: 1 a 2 mm.

Rendimento teórico: 2 - 2.5 kg/m²

Intervalo entre demãos: Não aplicável.

Diluyente de limpeza: Água.

Componentes

Produto mono componente.

Solventes Adequados e Proporções de Diluição

Este produto encontra-se no mercado pronto a ser aplicado.

Condições Ambientais

Para uma boa aplicação, é conveniente uma temperatura entre os 5 e os 30 °C e uma humidade relativa entre os 50 e os 70 %. As superfícies não deverão estar acima dos 25 °C e evitar a aplicação com incidência directa do sol. Não é aconselhável a aplicação quando estiver a chover ou quando se preveja a ocorrência de chuva nos dias imediatos. Evitar vento forte ou canalizado para que a evaporação de água não seja exageradamente rápida, o que afectará a filmificação e poderá provocar vários defeitos.

Estabilidade em Armazém

A área de armazenagem não deve exceder condições extremas de temperatura (5 - 40 °C) e deve ser bem ventilada. A sua armazenagem deve ser efectuada longe de fontes de calor ou ignição. Manter o produto em embalagens bem fechadas.

Apresenta uma estabilidade em armazém de dois anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.

Características mais Salientes

Produto decorativo desenvolvido para aplicação em sistemas de isolamento térmico.

Funciona como acabamento, no entanto poderá aplicar posteriormente Tinta RedSuper.

Características Físicas

(Valores de referência para o branco, nas cores pode variar ligeiramente)

Cor:	Branco e cores	
Aspecto da película seca:	Cor	Branco e cores
	Brilho	Não aplicável
	Textura	Em função do eq. aplicação
Massa volumétrica (g/cm³):	1.7 ± 0.2 (a 20 °C)	
Ponto de inflamação (°C):	Não inflamável	
Secagem (a 20 °C e 65% H.R.):	Superficial	Não aplicável
	Seco	6-48 horas
	Lixagem	Não aplicável
	Duro	Não aplicável
pH:	9.0 ± 0.5	

Precauções na Utilização e Medidas de Primeiros Socorros

Evitar todo o tipo de derrame ou fuga. Não deixar os recipientes abertos. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Não comer, beber ou fumar durante a sua utilização.

Não deitar os resíduos para o esgoto. Manter fora do alcance das crianças. No caso de contacto com a pele remover imediatamente o vestuário e o calçado contaminado. Lavar a superfície afectada, usando água e sabão. No caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água durante pelo menos 10 minutos, mantendo as pálpebras abertas e chamar o médico.

Para informações mais detalhadas deverá ser consultada a respectiva "Ficha de Segurança".

Valor limite da UE para o produto (cat. A/c): 200 g/L (2010)

Este produto contém no máximo 200 g/L COV

Forma de Fornecimento

Poderá ser fornecido em embalagens de 7 e 25 kg.



Os dados que indicamos estão baseados na nossa experiência, servindo assim de referência e não implicam uma responsabilidade directa da Misturacor, Lda., pois as condições de aplicação estão fora do nosso controlo. Antes de utilizar os produtos, aconselhamos sempre a efectuarem um ensaio prévio. As reclamações só serão consideradas desde que devidamente fundamentadas e quando existam evidências de anomalias atribuídas aos nossos produtos. Nestes casos, a nossa responsabilidade é limitada apenas ao fornecimento de tintas ou outros produtos necessários à reparação das zonas danificadas. Para informações mais detalhadas deverão ser consultados os nossos Serviços Técnicos.