



### Descrição

A tinta **Redrugo** é baseada numa dispersão aquosa de resinas sintéticas, predominantemente acetato vinilo / VeoVa, pigmentos opacificantes, outras cargas de várias finuras e aditivos em proporções devidamente equilibradas.

Tinta texturada especialmente formulada para decoração de exteriores. É de fácil aplicação e com acabamento de várias texturas, de acordo com o tipo de rolo a utiliza, o que permite disfarçar pequenas imperfeições do suporte.

### Campo de Utilização

Como tinta decorativa sobre todas as argamassas hidráulicas, em superfícies bem secas. Especialmente concebida para exteriores.

### Preparação das Superfícies Recomendada

As superfícies devem estar em bom estado de conservação, isentas de restos de tintas anteriores, poeiras, gorduras, produtos de decomposição causados pela intempérie e de produtos da reacção do endurecimento das argamassas (hidróxido de cálcio).

conselhamos o uso de um primário / isolante aquoso acrílico ou acrílico a solventes.

### Processo de Aplicação

Deve proceder a uma agitação prévia do produto até uma completa homogeneização.

A aplicação é feita por espalhamento à escova e alisamento posterior com rolo de gravar. Poderá ser aplicada por pistola "airless" especial para tinta texturada.

Recomendamos uma única demão de **Redrugo**, após a preparação do substrato.

**Espessura recomendada por demão:** Não aplicável.

**Rendimento teórico:** 1.5 m<sup>2</sup> / Lt. por demão.

**Intervalo entre demãos:** Não aplicável.

**Diluinte de limpeza:** Água.

### Componentes

Produto mono componente.

### Solventes Adequados e Proporções de Diluição

Este produto encontra-se no mercado pronto a ser aplicado, no entanto, se o desejarem, poderá ser diluído em cerca de 5% com **água limpa**.

### Forma de Fornecimento

Poderá ser fornecido em embalagens de 1, 5 e 15 litros.

### Condições Ambientais

Para uma boa aplicação, é conveniente uma temperatura entre os 5 e os 30 °C e uma humidade relativa entre os 50 e os 70 %. As superfícies não deverão estar acima dos 25 °C e evitar a aplicação com incidência directa do sol. Evitar vento forte ou canalizado para que a evaporação de água não seja exageradamente rápida, o que afectará a filmificação e poderá provocar vários defeitos.

**O facto dos texturados se aplicarem com espessuras elevadas, faz com que estes só adquiram resistência à chuva ao fim de 24 a 48 horas de secagem. Deve, assim, evitar-se a sua aplicação se se prever que vai chover nesse período de tempo, ou se se prever acentuado arrefecimento nocturno**

### Estabilidade em Armazém

A área de armazenagem não deve exceder condições extremas de temperatura (5 - 40 °C) e deve ser bem ventilada. A sua armazenagem deve ser efectuada longe de fontes de calor ou ignição. Manter o produto em embalagens bem fechadas.

Apresenta uma estabilidade em armazém de dois anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.



### Características mais Salientes

Tinta texturada especialmente formulada p/ decoração de exteriores.  
Acabamento de várias texturas, em função do tipo de rolo, o que permite disfarçar pequenas imperfeições do suporte.

### Características Físicas

(Valores de referência para a tinta branca, nas cores podem variar ligeiramente)

<b>Cor:</b>	Branca / cores de catálogo	
<b>Aspecto da película seca:</b>	<b>Cor</b>	Branca / cores de catálogo
	<b>Brilho</b>	Não aplicável
	<b>Textura</b>	Rugosa
<b>Massa volumétrica (g/cm<sup>3</sup>):</b>	1.7 ± 0.02 (a 20 °C)	
<b>Teor em sólidos:</b>	78 ± 1 (% em peso)	
<b>Ponto de inflamação (°C):</b>	Não inflamável	
<b>Secagem (a 20 °C e 65% H.R.):</b>	<b>Superficial</b>	5 horas
	<b>Seco</b>	48 horas
	<b>Lixagem</b>	Não aplicável
	<b>Duro</b>	Não aplicável
<b>pH:</b>	9 ± 1	

### Precauções na Utilização e Medidas de Primeiros Socorros

Evitar todo o tipo de derrame ou fuga. Não deixar os recipientes abertos. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Não comer, beber ou fumar durante a sua utilização.

Não deitar os resíduos para o esgoto. Manter fora do alcance das crianças. No caso de contacto com a pele remover imediatamente o vestuário e o calçado contaminado. Lavar a superfície afectada, usando água e sabão. No caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água durante pelo menos 10 minutos, mantendo as pálpebras abertas e chamar o médico.

Para informações mais detalhadas deverá ser consultada a respectiva "Ficha de Segurança".

Valor limite da UE para o produto (cat. A/c): 40 g/l (2010)

Este produto contém no máximo 40 g / l COV