



Descrição

Rugoflex é uma tinta baseada numa dispersão aquosa de resinas copolímeras em estireno e ácido acrílico, pigmentos opacificantes e outros, cargas e aditivos em proporções devidamente equilibradas.

Tinta texturada de elevada qualidade formulada para decoração em exteriores, de fácil aplicação, permite acabamentos de várias texturas de acordo com o tipo de rolo a utilizar.

Rugoflex é impermeável à humidade e possui boas propriedades elásticas (excelente combinação alongamento / ruptura) o que permite “disfarçar” pequenas imperfeições e fissuras até 2mm.

Campo de Utilização

Como tinta decorativa para o exterior sobre todas as argamassas hidráulicas.

Preparação das Superfícies Recomendada

As superfícies devem estar em bom estado de conservação, isentas de restos de tintas anteriores, poeiras, gorduras, produtos de decomposição causados pela intempérie e de produtos da reacção do endurecimento das argamassas (hidróxido de cálcio).

Aconselhamos o uso de um primário / isolante aquoso acrílico ou acrílico a solventes.

Processo de Aplicação

Deve proceder a uma agitação prévia do produto até uma completa homogeneização.

A aplicação é feita por espalhamento à escova e alisamento posterior com rolo de gravar. Poderá ser aplicada com pistola “airless” especial para tinta texturada.

Recomendamos uma 1ª demão de primário / isolante aquoso acrílico ou acrílico a solventes e uma única demão de **Rugoflex**.

Espessura recomendada por demão: Não aplicável.

Rendimento teórico: 1.5 m²/ Lt. por demão.

Intervalo entre demãos: Não aplicável.

Diluyente de limpeza: Água.

Componentes

Produto mono componente.

Solventes Adequados e Proporções de Diluição

Este produto encontra-se no mercado pronto a ser aplicado, no entanto, se o desejarem, poderá ser diluído em cerca de 5% com água limpa.

Forma de Fornecimento

Poderá ser fornecido em embalagens de 1, 5 e 15 litros.

Condições Ambientais

Não pode ser realizada aplicação, se a temperatura for inferior a 5°C e superior a 30°C e a humidade relativa deve ser entre os 50 e os 70%. Evitar vento forte ou canalizado para que a evaporação de água não seja exageradamente rápida, o que afectará a filmificação e poderá provocar vários defeitos. As superfícies não deverão estar acima dos 30°C e evitar a aplicação com incidência directa do sol.

O facto de Rugoflex se aplicar com espessuras elevadas, faz com que esta só adquira resistência à chuva ao fim de 24 a 48 horas de secagem. Deve, assim evitar-se a sua aplicação se se prever que vai chover nesse período de tempo, ou se se prever acentuado arrefecimento nocturno.

Estabilidade em Armazém

A área de armazenagem não deve exceder condições extremas de temperatura (5-40°C) e deve ser bem ventilada. A sua armazenagem deve ser efectuada longe de fontes de calor ou ignição. Manter o produto em embalagens bem fechadas.

Apresenta uma estabilidade em armazém de dois anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.

Características mais Salientes

Tinta texturada de elevada qualidade para decoração em exteriores. Impermeável à humidade e de elevada elasticidade, especial para fachadas fissuradas (até 2mm) ou com pequenas imperfeições.

Características Físicas

(Valores de referência para a tinta branca, nas cores podem variar ligeiramente)

Cor:	Branca / cores de catálogo
Aspecto da película seca:	Cor Branca / cores de catálogo Brilho Não aplicável Textura Rugosa
Massa volumétrica (g/cm³):	1.55 ± 0.02 (a 20°C)
Teor em sólidos:	75 ± 2 (% em peso)
Ponto de inflamação (°C):	Não inflamável
Secagem (a 20°C e 65% H.R.):	Superficial 6 horas Seco 24 horas Lixagem Não aplicável Duro Não aplicável
pH:	9 ± 1

Precauções na Utilização e Medidas de Primeiros Socorros

Evitar todo o tipo de derrame ou fuga. Não deixar os recipientes abertos. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Não comer, beber ou fumar durante a sua utilização.

Não deitar os resíduos para o esgoto. Manter fora do alcance das crianças. No caso de contacto com a pele remover imediatamente o vestuário e o calçado contaminado. Lavar a superfície afectada, usando água e sabão. No caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água durante pelo menos 10 minutos, mantendo as pálpebras abertas e chamar o médico.

Para informações mais detalhadas deverá ser consultada a respectiva “Ficha de Segurança”.

Valor limite da UE para o produto (cat. A/c): 40 g/l (2010)

Este produto contém no máximo 40 g / l COV

