

Descrição:

Verniz poliacrílico de dois componentes em base solvente para pisos de madeira.

Propriedades:

DEVAKRYL destaca-se principalmente pelo seu poder de cobertura. É um verniz que não fica amarelo ao ser aplicado como verniz de acabamento sobre vernizes de Urea-Formol. Tem um grande poder de aderência, alta resistência à abrasão. Dada a sua grande resistência química, resiste à água, detergentes, álcool, óleos e em geral a todos os produtos de uso doméstico. Pela sua tenacidade, tem grande resistência ao impacto.

Características Técnicas:

| | |
|---------------------|--|
| Aspecto: | Líquido incolor |
| Densidade: | 1,03 kg/litro |
| Viscosidade: | 20-22" Copa Ford -4 a 20°C |
| Sólidos: | 40 % |
| Brilho: | acetinado 65-70% ou mate 50% |
| Dissolvente: | Caso seja necessário ajustar a viscosidade, utilize os seguintes dissolventes: |
| | De 5 a 15° C PU-22 |
| | 15 a 25°C PU-25 |
| | 25 a 25°C PU-30 |

Modo de utilização:

A superfície a envernizar deve estar correctamente polida, seca e livre de ceras e outros produtos oleosos. Misture bem o produto segundo as instruções que aparecem na etiqueta e também mais adiante na ficha técnica. Para obter o máximo resultado do produto e evitar problemas de aplicação, a temperatura na hora de aplicar deve estar entre os 15°C e 25°C e a humidade relativa a 60%. Aplique com pincel, rolo ou pistola. Para trabalhos a três camadas, aplicar sempre com fundos (1-2 camadas) e acabar com acetinado ou mate passando uma lixa fina de 240 depois da primeira e segunda (entre as camadas, aplicar ou aspirar o pó depois de lixar).

Caso seja necessário e uma vez seca a primeira camada, pode aplicar uma segunda passando uma lixa de grão 240 e aplicar a segunda camada.

Uma vez seca a última camada, pode habitar a casa tendo o cuidado para não colocar tapetes ou outros e não utilizar intensivamente o piso durante 8-10 dias, tempo esse em que o verniz desenvolve as suas qualidade de dureza.

Não envernizar com temperaturas inferiores a 10°C e humidade superior a 75%.

Mistura:

Agite bem antes de misturar. Misture, aplicando bem 1 parte do componente A com 1 parte do componente B. Deixe repousar 5 minutos.

Rendimento:

8 - 10 m²/ kg.

Seco para pisar:

24 horas a 20°C

Limpeza:

Dissolvente para limpeza 2100

Manutenção:

Para limpar usar DEVALIM e para dar brilho BRINATUR.

Precauções:

Deve dispor de uma ventilação suficiente. Use vestuário e luvas adequadas (de PVC ou borracha) e protecção para os olhos/cara. Em locais de trabalho pouco ventilados, recomendamos a utilização de uma máscara de ar fresco ou filtro de combinação A2-P2 para trabalhos de curta duração. Proteger do gelo.

Armazenamento:

**MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
NÃO INGERIR.**

Primeiros-socorros:

Caso entre em contacto com os olhos, passe-os com bastante água. Consulte um oftalmologista. Caso entre em contacto com a pele, passe-a por água e sabão. Em caso de irritação das vias respiratórias ou em caso de ingestão, consulte um médico.

Os dados incluídos nesta ficha técnica correspondem à nossa experiência e servem como informação sobre o nosso produto e suas possibilidades de aplicação e não devem ser considerados como uma garantia uma vez que as condições de trabalho dos utilizadores e da aplicação do produto estão fora do nosso conhecimento e controlo. O produto não deve ser utilizado para além dos fins a que se destina. É sempre da responsabilidade do utilizador tomar as devidas medidas com o objectivo de cumprir as exigências estabelecidas na legislação em vigor.